# 模板诱导法制备 CS/MnS 有机无机纳米复合膜

王 珊, 杨小玲, 张曼晨 (咸阳师范学院化学与化工学院,陕西咸阳 712000)

摘要:通过壳聚糖模板剂,利用模板诱导法合成了 CS/MnS 有机无机纳米复合膜。FTIR 结果显示,形成了 CS/MnS 有机无机复合材料;利用 SEM 观察了 CS/MnS 复合膜的表面;UV-Vis 的吸收 峰表明,所制备的 MnS 纳米微粒尺寸约为 50 nm。TGA、DSC 的结果表明,在壳聚糖和纳米颗粒 间存在着强力的相互作用。 关键词:壳聚糖;硫化锰;模板诱导法

中图分类号: 0 636.1;Q 539 文献标志码:A 文章编号:1673—1689(2013)12—1270—04

## CS/MnS Composite Film Synthesized by a Template–Mediated Route

WANG Shan, YANG Xiao-ling, ZHANG Man-chen

(School of chemistry and engineer of Xianyang normal college, Xianyang 712000, China)

**Abstract**: Chitosan (CS)/MnS composite film was prepared by a template – mediated route. Its structure was characterized by infrared spectra analysis(IR). The surface morphology of the CS/MnS composite film was examined using a scanning electron microscope. UV–Vis spectra were used to characterize the size of MnS was about 50 nm. This TGA/DSC result indicated that a strong and uniform interaction between chitosan and nanoparticles.

Keywords: chitosan, MnS, a template-mediated route

模板法源于化学仿生学合成纳米材料的方法。 可以作为模板剂的分子很多,如表面活性剂、有机 生物大分子、介孔材料等等,主要是模板通过分子 间作用,在液相中对前躯体进行诱导生长,从而得 到具有特定结构的纳米粒子或薄膜。 目前,通过模 板法制备纳米材料的研究受到了科研工作者的广 泛关注<sup>[1-2]</sup>。中国同济大学的吴庆生等<sup>[3-4]</sup>以鸡蛋壳的 内膜调控,制备得到了纳米 PbS、PbSe 晶体和刺球 状的羟基磷灰石。郭中满等<sup>[5]</sup>用成分中含有正硅酸 乙酯的营养液栽培芦荟,以芦荟叶的外表皮细胞壁 模板状植被,得到了纳米 SiO2 晶体。一般情况下,是 用聚合物的稳定作用来保护荧光量子点及其发光 性能。基于纳米晶的复合物材料,可用于荧光标记、 荧光涂料,还可广泛用于制备太阳能电池、光催化 剂、LED 器件,以及传感器等。

壳聚糖(Chitosan,简称 CS)分子中存在着活泼 羟基、酰胺基、氨基等功能性基团,常被用来作为模 板,模拟天然贝壳中的生物矿化过程。如王红艳<sup>66</sup>等

收稿日期: 2013-04-24

基金项目:国家自然科学基金项目 (21102121);陕西省教育厅专项科研计划资助项目 (2013JK0643);大学生科研训练项目 (201210722004)。

作者简介: 王 珊(1977—),女,陕西周至人,讲师,主要从事高分子合成研究。E-mail:shanwang2005@163.com

利用壳聚糖为模板,通过控制温度,得到了两种不同形状的纳米硒,温度低时纳米硒为球形,温度高时为棒状。以壳聚糖易于成膜的性质,利用分子上的活性氨基与过渡金属的配位性能,通过模板诱导法制备得到有机无机复合膜。并通过FTIR、SEM 电镜等手段对其进行了表征。

#### 1.1 试剂和仪器

五水硫酸锰,分析纯,天津市致远化学试剂有 限公司产品;硫代乙酰胺,分析纯,天津市致远化学试 剂有限公司产品,甲醛,分析纯,洛阳市化学试剂厂产 品;冰乙酸,分析纯,天津市红岩化学试剂厂产品。

红外光谱仪,上海璟瑞科学仪器有限公司制造;差示扫描热量仪,耐驰科学仪器商贸(上海)有限公司制造;循环伏安仪,日本 SHIMADZU 公司制造;KQ5200DE 数控超声波清洗器,昆山市超声仪器 有限公司制造;TD2001 型电子天平,天津市秦斯特 仪器有限公司制造。

## 1.2 实验原理

实验原理如图1所示。



图 1 CS/MnS 复合膜的制备原理

Fig. 1 Preparation of CS/MnS nanocomposite

## 1.3 实验步骤

1.3.1 基片清洁 将基片置于新配制好的铬酸洗 液中浸泡 24 h,然后取出,先用大量蒸馏水洗涤,再 用超声处理,然后用蒸馏水充分洗涤后活化,在室 温下放置备用。

## 1.3.2 壳聚糖/硫化锰复合膜的制备

1) 先配制 0.25 mol/L 的醋酸溶液,称取 100 mL 该醋酸溶液,将壳聚糖制备为质量分数 1%的溶液。

2)在上述溶液中加入交联剂甲醛溶液,搅拌
 15 min 后置于准备好的玻璃载片上流延成膜,置于
 30~40 ℃的烘箱中烘干 3~5 h,然后取出基片。

3)将此膜浸泡入浓度为 1×10<sup>-4</sup> mol/L 的硫酸锰 溶液中,10~12 h 后烘干备用。

4)烘好的基片放入配制好的硫代乙酰胺(TAA) 溶液中,浸泡 10~12 h,取出洗涤并干燥,重复上述 操作5次,得到 CS/MnS 有机无机纳米复合膜。

1.3.3 产品的结构表征

1) 红外光谱的测定:在常温下,用 KBr 压片,将 所得到的 CS/MnS 有机无机纳米复合膜利用 IRPrestige-21型红外光谱仪测定其红外光谱,并进 行谱图分析。结果见图 2。



图 2 壳聚糖、CS/MnS 红外光谱图

#### Fig. 2 FTIR of chitosan and CS/MnS film

2)DSC (示差扫描量热仪) 测定:用 Q100 型 DSC 仪器,升温速度为 20 ℃/min,测试温度为 10~ 350 ℃,在氮气保护下测定合成得到的 CS/MnS 有机 无机纳米复合膜的玻璃化转变温度。

3)扫描电镜:对得到的 CS/MnS 有机无机纳米 复合膜喷金处理后,利用 JSM-6380 扫描电镜仪进 行扫描,并研究 CS/MnS 复合膜中 MnS 颗粒的均匀 程度。

4)紫外测定:利用 SPECORD 50 型紫外可见分 光光度计,以蒸馏水作为参比,在 200~400 nm 之间 进行紫外测定,从而得到 CS/MnS 有机无机纳米复 合膜的最大吸收波长。

#### ∠ 结朱与时花

#### 2.1 红外光谱分析

在常温下,用 KBr 压片,将所得到的 CS/MnS 有

机无机纳米复合膜利用 IRPrestige-21 型红外光谱 仪测定其红外光谱,并进行谱图分析。

如图 2 所示,在 3 480 cm<sup>-1</sup> 处 CS/MnS 复合膜 出现峰值,说明–NH<sub>2</sub> 或–OH 参与螯合。CS/MnS 复 合膜中羟基、C—O 伸缩振动吸收峰分别为 1 100 cm<sup>-1</sup>和1 050 cm<sup>-1</sup>处,说明 CS 中的羟基参与 MnS 的螯合。CS/MnS 复合膜中酰胺谱带为 1 550 cm<sup>-1</sup>向低频位移,说明–NH<sub>2</sub>参与螯合。另外, 在 1 000~1 700 cm<sup>-1</sup>区间内峰强度变化很大,这有 可能是由于–NH<sub>2</sub>参与了与 MnS 的螯合,N 原子上 的孤对电子有进入锰的空轨道的可能,C—N 键的 电子云向 N 原子转移,引起 C—N 键的偶极距增 大,使得峰强度变大。在1 450 cm<sup>-1</sup>附近出现了新的 硫键,这就说明该物质中存在 MnS,由此可以证明 该物质就是所制备的CS/MnS 复合膜。

## 2.2 TGA 分析

对 CS/MnS 有机无机纳米复合膜进行 TGA 实验,其结果如图 3 所示,CS/MnS 有机无机纳米复合膜在800 ℃ 完全失重,说明复合膜具有比较高的热稳定性。其热分解起始温度是 275 ℃。证明在壳聚糖和MnS 间存在比较强的相互作用。而且经过 TGA 分析可以得知,其中 MnS 在复合材料中的质量分数约 5%。



图 3 CS/MnS 膜的 TGA 分析图



#### 2.3 DSC 分析

将制备出来的 CS/MnS 有机无机纳米复合膜和 CS 膜分别用示差扫描量热仪测定。测试温度为 10~ 330 ℃,升温速率为 20 ℃/min,其 DSC 图见图 4。由 图 4 可知,在壳聚糖膜和 CS/MnS 有机无机纳米复 合膜的 DSC 升温曲线上,100 ℃左右均出现了非常 宽的吸热峰。可以认定为溶剂挥发所引起。而且由 于壳聚糖膜中溶剂较多,其 100 ℃处吸热峰宽度更大。壳聚糖膜的热分解发生在 250 ℃左右,而 CS/ MnS 有机无机纳米复合膜的玻热分解发生温度为 265 ℃。由于无机物的存在,进一步提高了稳定性, 印证了 TGA 中壳聚糖和 MnS 存在比较强的相互作用。



图 4 冗浆 椐 脵、CS/MINS 脵 的 DSC 图

Fig. 4 DSC figure of chitosan film and CS/MnS film

## 2.4 紫外光谱分析

如图 5 所示为 CS/MnS 纳米复合膜以二次水为 溶剂,在 200~400 nm 之间进行紫外测定分析的紫 外光谱图。由于复合膜中 MnS 为纳米级的结构,由 于纳米尺寸的量子效应,产物的吸收光谱表现为宽 的吸收带。其最大吸收波长位于 305 nm 处,与体相 材料(387 nm)<sup>[7]</sup>相比明显地出现了蓝移,这是由于 产物中纳米结构的量子尺寸效应所致。通过其紫外 光谱谱图线条平滑,而且吸收峰尖锐,证明复合膜 中的颗粒大小均匀,而且处于纳米级。证明了产物 中半导体由于材料的尺寸纳米化而发生了显著的量 子效应和表面效应,从而引起光致发光性能的改变。



图 5 CS/MnS 的紫外光谱图 Fig. 5 UV figure of CS/MnS film

Journal of Food Science and Biotechnology Vol.32 No.12 2013

## 2.5 扫描电镜分析

图 6 显示的是所得产物的 SEM 照片。



图 6 CS/MnS 的紫外光谱图 Fig. 6 SEM of CS/MnS film

从图 6 可以看出,以壳聚糖膜为模板所得到的 MnS 纳米晶为近球形,由标尺计算所得,小颗粒的 粒径约为100 nm, 大颗粒的粒径约为1 500 nm 左 右。可能的原因是高分子链簇集引起表观上颗粒增 大的现象,实际上颗粒与颗粒之间被高分子链所隔 离,这点从紫外吸收的单峰可以予以证实。引起团 聚的原因可能是壳聚糖的空间结构和官能团分布 得不均匀所致。通过紫外光谱最大吸收峰的位置, 纳米 MnS 实际颗粒大小应为 50 nm<sup>[8]</sup>。壳聚糖模板 上的氨基首先与 Mn<sup>2+</sup>形成络合物,Mn<sup>2+</sup>聚集而形成 核位点。S<sup>2-</sup>通过扩散至 Mn<sup>2+</sup>处而成核,由于 TAA 不 断分解 S<sup>2-</sup>而反应生成 MnS 粒子;而壳聚糖大分子 链的存在及活性基团的位置限制了硫离子的扩散, 而生成的粒子包裹在壳聚糖的空间结构中,从而形 成了复合膜的结构。

#### 3 结

以壳聚糖为模板,在室温下通过模板诱导法制 备出了 CS/MnS 纳米复合膜。通过 DSC 表征,发现 CS/MnS 纳米复合膜有较好的稳定性,尖锐的 UV -Vis 吸收峰说明其光学性质良好。壳聚糖的耐水性 强,其胶粘性能远强于大豆胶体和酪蛋白质。此复 合材料在胶黏剂、光电领域有可能具有广泛的应用 前景。

# 参考文献:

- [1] Song Y J, Robert M, Rachel M, ea al. Synthesis of platinum nanowire networks using a soft template [J]. Nano Letters, 2007, 7 (12):3650-3655.
- [2] Cheng L F, Zhang X T, Liu B. Template synthesis and characterization of WO<sub>3</sub>/TiO<sub>2</sub> composite nanotubes [J]. Nanotechnology, 2005, 16:1341–1345.
- [3] Liu J K, Wu Q S, Ding Y P. Self-assembly and fluorescent modification of hydroxyapatite nanoribbon spherulites[J]. Eur J Inorg Chem, 2005, 20:4145–4149.
- [4] Liu J K, Wu Q S, Ding Y P. Controlled synthesis of different morphologies of BaWO4 crystals through biomembrane/organicaddition supramolecule templates[J]. Cryst Growth and Des, 2005, 5(2):445-449.
- [5] 郭中满,王茘军,陈霞. 生物矿化合成纳米针状 SiO<sub>2</sub>[J]. 高等化学学报,2000,21(6):847-848.
  GUO Zhong-man,WANG Li-jun,CHEN Xia. Synthesis of the Needle-like silica nanoparticles by biomineral method[J]. Chem J Chinese Univ,2000,21(6):847-848.(in Chinese)
- [6] 王红艳,张胜义,刘明珠,等. 壳聚糖模板法制备纳米硒[J]. 应用化学,2004,21(8):788-792.
  WANG Hong-yan,ZHANG Sheng-yi,LIU Ming-zhu, et al. Synthesis of selenium nanoparticles in the presence of chitosan template[J]. Chinese J Appl Chem, 2004,21(8):788-792. (in Chinese)
- [7] Jun Y W, Jung Y Y, Cheno J. Architectural control of magnetic semiconductor nanocrystals [J]. J Am Chem Soc 2002, 124(4): 615–619.
- [8] Zhang Y C, Wang H, Wang B, et al. Low-temperature hydrothermal synthesis of pure metastable  $\gamma$ -manganese sulfide (MnS) crystallites[J]. J Cryst Growth, 2002, 243(1):214–217.